时代 TT260+ 外置智云盒 TIME®W101 智能仪器涂层测厚仪 Limit



功能特点

TT260+TIME®W101 粗糙度仪是一款依托时代智能 化云端测量系统的智能覆层测厚检测仪器。

作为智能设备,TT260 外置 WiFi 功能模块,依托时代智能化云端测量系统,可快速连接外部 WiFi 网络和移动数据终端网络,并可通过手机端、电脑端的软件平台实现远程控制、数据共享、数据分析及灵活的报表打印、远程视频协助、设备端软件的远程升级、APP 的在线升级、消息推送、设备的定位管理、在线帮助及售后支持等智能化的功能,使得仪器在使用、维护、服务等方面得到大幅度的提升和扩展,功能丰富强大。

- 本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等);
- 可使用 7 种测头 (F400、F1、F1/90°、F10、CN02、N1);
- 具有两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和

单次测量方式(SINGLE);

- 具有两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(A-B);
- 设有五个统计量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、 最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S. DEV);
- 可采用两种方法对仪器进行校准,并可用基本校准法对测 头的系统误差进行修正;
- 具有存贮功能:可存贮495个测量值;
- 具有删除功能:对测量中出现的单个可疑数据进行删除, 也可删除存贮区内的所有数据,以便进行新的测量;
- 设置限界:对限界外的测量值能自动报警;并可用直方图 对一批测量值进行分析;
- 具有打印功能:可打印测量值、统计值、限界、直方图;
- 具有电源欠压指示功能;
- 操作过程有蜂鸣声提示;
- 具有错误提示功能,通过屏显或蜂鸣声进行错误提示;
- 设有两种关机方式: 手动关机方式和自动关机方式。

(技术参数在附件表 5)

时代 TIME® 2510 覆层测厚仪



功能特点

采用磁性和电涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢、铁、合金和硬磁性钢上的锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等),及非磁性金属基体上非导电层的厚度(如铜、铝、锌、锡等金属上的油漆、橡胶、塑料、氧化膜等)

- 全中文菜单
- 自动识别金属底材
- 自动选择测量方法——磁性法或电涡流法
- 两种测量方式:连续(CONTINUE)和单次(SINGLE)测量方式
- 两种工作方式:直接方式(DIRECT),成组方式(APPL)
- 设有五个统计量:平均值 (MEAN)、最大值 (MAX)、最小值 (MIN)、测试次数 (NO.)、标准偏差 (S.DEV)
- 可采用两种方法对仪器进行校准
- 存贮功能:可存贮500个测量值
- 删除功能:对测量的单个或所有数据进行删除
- 可设置限界:对限界外的测量值能自动报警
- 电源欠压指示
- 操作过程有蜂鸣声提示(单次测量方式)
- 错误提示功能:通过屏显或蜂鸣声进行错误提示
- 设有两种关机方式:手动和自动关机方式
- TIME®2510 采用一体化测头

测头类型		F	N		
工作原理		磁感应	电涡流		
测量范围		(0 ~ 1250)μm	(0 ~ 1250)µm, 铜上镀铬 :(0 ~ 40) µm		
低限分辨率		0.1µm			
示值误差	零点校准	±(3%H+1)µm,H 指被测物体的实际 厚度下同	±(3%H+1.5)µm		
	二点校准	±[(1 ~ 3)%H+1]μm	$\pm[(1 \sim 3)\%H+1.5]\mu m$		
	最小曲率半径	凸 1.5mm	凸 3mm		
测试条件	最小面积直径	Φ7mm	Ф5mm		
	基体临界厚度	0.5mm	0.3mm		
	温度	0°C ~ 40°C			
工作环境	相对湿度	20% ~ 90%			
		无强磁均	汤 环境		
阜	电 源 二节 AAA 型 (7 号)1.5V 碱性电池		号)1.5V 碱性电池		
外型尺寸		110×50×23(mm)			
重量		100g			
标准配置		主机、标准片 (1 套)、基体、AAA 型 (7 号)1.5V 碱性电池			
可选附件		TA230 打印机,通讯软件,通讯线缆			

时代 TIME® 2500 / 2501 覆层测厚仪



产品概述

本仪器是一种超小型测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行磁性金属基体上的非磁性覆盖层厚度的测量。可广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。由于该仪器体积小、测头与仪器一体化,特别适用于工程现场测量。

功能特点

- TIME*2500 采用磁性测厚法,可无损伤地测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢、铁、合金和硬磁性钢上的锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)
- TIME[®]2501 采用电涡流测量法,可无损伤地测量非磁性金属基体上非导电层的厚度(如铜、铝、锌、锡等金属上的油漆、橡胶、塑料、氧化膜等)
- 可进行零点校准及二点校准,并可用基本校准法对测头的系统误 差进行修正;
- 具有两种测量方式:连续测量方式和单次测量方式;
- 具有两种工作方式:直接方式和批组方式;
- 存储 500 个测量值;
- 具有删除功能:删除当前值、校准值、限界值、所有值;
- 设有五个统计量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值 (MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV);
- 具有打印功能,可打印测量值、统计值;
- 具有欠压指示功能;
- 操作过程有蜂鸣声提示;
- 具有错误提示功能;
- 中、英文菜单;
- 背光显示;
- 自动、手动关机。

型 号		TIME*2500	TIME*2501		
		F	N		
	测量原理	磁感应	电涡流		
测量范围		0-1250μm	0-1250μm/0-40μm(铜上渡铬)		
低限显示分辨力		0.1μm (100μm 以下为 0.1μm)	1μm (10μm 以下为 0.1μm)		
探头连接方式		一体化			
示值误差	零点校准 (um)	± [3% H + 1]	± [3% H + 1.5]		
小但庆左	两点校准 (um)	± [(1% ~ 3%) H + 1]	± [(1% ~ 3%) H + 1.5]		
	最小曲率半径 (mm)	凸 1.5 ; 凹 9	凸 3; 凹 10		
测量条件	基体最小面积的直径 (mm)	ф7	ф5		
	最小临界厚度 (mm)	0.5	0.3		
	温湿度 0 ~ 40℃; 20%RH ~ 90%RH				
	统计功能	平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)			
工作方式		直接方式 (DIRECT) 和成组方式 (Appl)			
	测量方式	连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE)			
	存储能力	存储 500 个测量值			
打印	印/连接计算机	可选配打印机 / 不能连接电脑			
	关机方式	自动 、手动两种方式			
电源		AAA 型 1.5V (7 号) 干电池 2 节			
外形尺寸		146×60×28mm			
	重量	132g			
	基本配置	主机 1台;标准样片 1套;标准基体 1块			
	可选附件	TA230 打印机; 通讯电缆			

时代 TT260 覆层测厚仪



功能特点

- 采用了磁性和电涡流两种测厚方法,配F型测头可无损伤地测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢、铁、合金和硬磁性钢上的锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)配N型测头可无损伤地测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度(如铜、铝、锌、锡等金属上的油漆、橡胶、塑料、氧化膜等)
- 可使用 6 种测头 F400、F1、F1/90°、F10、N1、CN02
- 两种测量方式:连续(CONTINUE)和单次(SINGLE)测量方式
- 两种工作方式:直接方式(DIRECT)、成组方式(APPL)
- 设有五个统计量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)
- 可采用两种方法对仪器进行校准
- 具有删除功能,对测量的单个或所有数据进行删除
- 具有打印功能
- 电源欠压指示
- 操作过程中有蜂鸣声(单次测量方式)
- 错误提示功能
- 手动和自动关机
- 可存贮 495 个数据
- 可选配测量软件与 PC 通讯

测头类型	可选,见附表5		
工作原理	磁感应和电涡流		
测量范围	见附表 5		
低限分辨率	见附表 5		
示值误差	见附表 5		
测试条件	见附表 6		
	温度:0℃~ 40℃		
使用环境	相对湿度:20% ~ 90%		
	无强磁场环境		
电源	1/2 镍氢电池 5×1.2V 600mAh		
外形尺寸	270×86×47(mm)		
重量	约 530g		
标准配置	主机、打印机、标准片 (1 套)、基体、充电器、F1 或 N1 测头		
可选附件	其他用途的测头、通讯电缆、通讯软件		

时代 TIME® 2605 高精度覆层测厚仪 Limit



功能特点

- 采用了磁性测厚方法,可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度;
- 具有两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);
- 具有两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(APPL);
- 设有五个统计量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、 最小值(MIN)、测试次数(Times)、标准偏差(S. DEV);
- 具有校准功能,用户可对测头的系统误差进行修正;
- 具有存贮功能:可存贮10000个测量值;
- 具有删除功能:对测量中出现的单个可疑数据进行删除,也可删除存贮区内的所有数据,以便进行新的测量;
- 可设置限界:对限界外的测量值能自动报警;
- 具有打印功能:可打印测量值、统计值;
- 具有电源欠压指示功能;
- 具有错误提示功能,通过屏显进行错误提示;
- 设有两种关机方式: 手动关机方式和自动关机方式;

测头类型	F1		
工作原理	磁感应		
测量范围	0 ~ 1500μm		
低限分辨率	0.1µm		
示值误差	±(1%H+1)		
	最小曲率半径 1.5mm		
测试条件	最小面积直径 Φ7mm		
	基体临界厚度 0.5mm		
	温度:10℃~ 30℃		
使用环境	相对湿度:≤ 75%RH		
	无强磁场环境		
电源	锂电池 1×3.7V 2200mAh		
外形尺寸	203.4×92.1×52.1(mm)		
重量	约 400g(主机)		

时代覆层测厚仪可选测头参数及其选用参考表

时代覆层测厚仪可选测头



表 5:测头技术参数表

测头型号		F	400	F1	F1/90°	F10	N1	CN02
工作原理		磁感应			电涡流			
测量范围		0 ~	400µm	0 ~ 1250μm		0 ~ 10000µm	0 ~ 1250µm(铜上镀铬 0-40)µm	10 ~ 200μm
低限分辨率		0.	.1μm	0.1µm		10μm	0.1µm	1µm
示值误差	一点校准	±(3%H+1)µm				±(3%H+10)µm	±(3%H+1.5)µm	±(3%H+1)µm
	二点校准	±[(1 ~ 3)%H+0.7]µm		±[(1 ~ 3)%H+1]µm		±[(1 ~ 3)%H+10] μm	±[(1 ~ 3)%H+1.5μm	-
测试条件	最小曲率半径	Д	1mm	1.5mm	平直或 管内径 (R>7mm)	10mm	3mm	仅为平直
	最小面积直径	Ф3mm		Φ7mm	Φ7mm	Ф40mm	Ф5mm	Ф7mm
	基体临界厚度	0.2mm		0.5mm	0.5mm	2mm	0.3mm	无限制

注:H-测量厚度值

表 6:测头选用参考表

覆盖层		有机材料等非磁性履层 瓷、塑料和阳		非磁性的有色金属的履层 (如铬、锌、铝、铜、锡、银等)		
基体		覆盖层厚度不超过 100µm	覆盖层厚度超过100µm	覆盖层厚度不超过 100µm	覆盖层厚度超过 100µm	
如铁、钢等磁性	被测面积 的直径大 于 30mm	F1 型测头 0-1250μm F400 型测头 0-400μm	F1型测头 0-1250µm F10型测头 0-10mm	F400 型测头 0-400μm F1 型测头 0-1250μm	F1型测头 0-1250µm F10型测头 0-10mm	
金属	被测面积 的直径小 于 30mm	F400 型测头 0-400µm	F1型测头 0-1250µm F400型测头 0-400µm	F400型测头 0-400µm	F400 型测头 0-400μm F1 型测头 0-1250μm	
如铜、黄铜、铝、锌、锡等有色金属	被测面积 的直径大 于 5mm	N1 型测头 C) ~ 1250µm	N1 型测头只能测铜	引上镀铬 0 ~ 40μm	
塑料、印刷线路板 非金属基体	被测面积的直径小于7mm	-	-	CN02 型测头 10 ~ 200μm (主要用途测铜箔厚度)		